

2009年 4月 1日

## 材 質 証 明 書

因幡電機産業株式会社  
生産技術本部



## 1. 品 種

パッキン (袋ナット・パッキンセットFN用)

## 2. 材 質

SBR (スチレン・ブタジエン・ゴム) JIS K 6353 Ⅲ類 75 に準じる。  
(瞬間最高使用温度: 100°C, 連続使用温度: 80°C)

## 3. 品 質

## 3-1. 物 性

項 目		実 測 値	規 格 値
硬さ試験	デュロメータ硬さ %	74	75±5
	7.0MPa 荷重時の伸び %	220	-
引張試験	引張強さ MPa	16.9	12 以上
	伸び %	410	300 以上
老化試験	引張強さ変化率 %	+3	-25 以内
	伸び変化率 %	-22	+10/-30
	デュロメータ硬さの変化 HA	+5	+7/0
圧縮永久ひずみ %		21	30

※上記実測値は弊社での測定値の代表例であり、保証値ではありません。

## 3-2. 浸出性

項 目		実 測 値	規 格 値
濁 度	(度)	0.1 以下	0.5 以下
色 度	(度)	1 以下	1 以下
残留塩素の減量	(mg/l)	0.6	0.7 以下
過マンガン酸カリウム消費量	(mg/l)	1.8	2 以下
臭 素		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
亜 鉛	(mg/l)	不検出(0.1 以下)	1.0 以下

※ 上記実測値は弊社での測定値の代表例であり、保証値ではありません。

上記 記載事項に相違無い事を証明致します。