

国土交通大臣認定
不燃材料認定 NM-4575-1

耐火パテカートリッジタイプ 硬化型不燃タイプ

新発売!

特許出願中

KF-P-C

カートリッジタイプで 作業性抜群!!!

ALC壁や中空壁の
目地など

木軸枠

間仕切り壁

ALC壁

下地などのすき間埋めや
手が届きにくい小さな欠損部の補修に

適用被着体

木材、窯業系サイディング、
石こうボード、ALC、コンクリート、
スレート、ケイ酸カルシウムなどの
多孔質部材。

※水系塗料の上塗りは試し塗りのうえ、問題ないか
確認してください。
(不燃材が要求されている箇所へはあらかじめ
使用可否確認が必要です。)

製品仕様



基本仕様

項目	規格
色調	ライトグレー
材質	無機系
性状	硬化型(乾燥)
比重	1.4 (代表値)
使用温度範囲	-20℃~60℃
作業温度範囲	5℃~40℃

特長

- 水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に
充てんが可能です。
- 手作業で施工できない奥行きがある箇所にも充てん
可能です。

注意

- 乾燥硬化型のため躯体のひずみやたわみには追従
しませんので、シール性が要求される目地部へは
使用しないでください。
※住宅用サイディングボードやビル用カーテンウォールなど
のパネル接合部に使用するとひび割れを起こす可能性が
あります。
- 直射日光・雨水の当たる箇所では使用しないでくだ
さい。
- 平滑な非孔質(金属面、プラスチック面、塗装面、
撥水性コーティング面)には付着しません。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 一度開封するとノズル先端から硬化が進行します
ので使い切ってください。
- 製品は凍結させないでください。
※一度凍結すると解凍させても元の状態に戻らない可能性
があります。
- 接着やシーリング用途では使用しないでください。

※乾燥硬化時間:
3日以上(23℃、厚さ10mmの場合)

コード No.	型番	内容量	標準 単価	梱包
81812	KF-P-C	330ml	¥2,770	20

お問い合わせは

<https://www.INABA-DENKO.com/>



札幌営業所(011)209-1784(代) / 名古屋営業所(052)541-1780(代) / 九州2課(092)283-1785(代)
 仙台営業所(022)293-1785(代) / 金沢営業所(076)262-1783(代) / 広域1課(06)4391-1713(代)
 関東営業所(048)642-1783(代) / 近畿1課(06)4391-1940(代) / 広域2課(03)5783-1722(代)
 首都圏1課(03)5783-1723(代) / 近畿2課(06)4391-1732(代) / 東京推進課(03)5783-1721(代)
 首都圏2課(03)5783-1724(代) / 広島営業所(082)545-1132(代) / 大阪推進課(06)4391-1941(代)
 横浜営業所(045)470-1780(代) / 九州1課(092)283-1751(代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。
 ※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
 ※本リーフレットに記載の内容は2020年4月現在のものです。