

被覆銅管 (PC/NC/NH/SPH)
仕 様 書

2022年 6月 21日

因幡電機産業株式会社
技術開発統括部

目次	ページ
1. 適用範囲	1
2. 材質	1
2-1. 銅管	1
2-2. 保温材	1
3. 型番および寸法	2
3-1. ペアコイル	2
3-2. ペアコイル 10H	2
3-3. ネオコイル	3
3-4. ネオコイル 10H	3
3-5. ネオコイル 15H	3
3-6. ペアコイル KHE (国土交通省標準仕様書合致品)	4
3-7. ネオコイル KHE (国土交通省標準仕様書合致品)	4
3-8. ネオパイプ	5
3-9. ネオパイプ 2M	5
3-10. ネオパイプ 20H	6
3-11. ネオパイプ KHE (国土交通省標準仕様書合致品)	6
3-12. ネオパイプ 2M-KHE (国土交通省標準仕様書合致品)	7
3-13. フレア配管セット SPH	8
4. 製品重量	9

1. 適用範囲

本仕様書は被覆銅管、ペアコイル (PC)、ペアコイル (PC-10H)、ネオコイル (NC)、ネオコイル (NC-10H)、ネオコイル (NC-15H)、ペアコイル KHE (PC-KHE)、ネオコイル KHE (NC-KHE)、ネオパイプ (NH)、ネオパイプ 2M (NH-2M)、ネオパイプ 20H (NH-20H)、ネオパイプ KHE (NH-KHE)、ネオパイプ 2M-KHE (NH-2M-KHE)、フレア配管セット (SPH) に適用します。

2. 材質

2-1. 銅管

銅管はリン脱酸銅継目無管とし、JIS H 3300 C1220T に適合します。銅管の化学成分・機械的性質を表-1~3 に示します。

表-1 銅管 O 材の化学成分・機械的性質

項目	質別	化学成分		機械的性質	
		Cu (%)	P (%)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)
規格値	O	99.90 以上	0.015~0.040	205 以上	40 以上

表-2 銅管 1/2H 材の化学成分・機械的性質

項目	質別	化学成分		機械的性質
		Cu (%)	P (%)	引張強さ (N/mm ²)
規格値	1/2H	99.90 以上	0.015~0.040	245~325

表-3 銅管 H 材の化学成分・機械的性質

項目	質別	化学成分		機械的性質
		Cu (%)	P (%)	引張強さ (N/mm ²)
規格値	H	99.90 以上	0.015~0.040	315 以上

2-2. 保温材

保温材は化学架橋 30 倍発泡ポリエチレン【難燃配合】とし、JIS A 9511 A-PE-C-2 に準拠します。保温材の物理的性質を表-4 に示します。また、保温材の難燃性および耐熱温度を表-5 に示します。

表-4 保温材の物理的性質

項目	密度	熱伝導率 (平均気温 23℃)	引張強さ	吸水量	厚さ収縮率 (120℃±5℃)	透湿係数 (厚さ 25 mm の場合)
	kg/m ³	W/ (m·k)	N/cm ²	g/100cm ²	%	ng/ (m ² ·s·Pa)
JIS A 9511 規格値	20 以上	0.043 以下	14 以上	2.0 以下	7 以下	20 以下

表-5 保温材の難燃性および耐熱温度

特性		値
項目	単位	
耐熱温度	℃	-40~120
難燃性試験	-	UL94-HBF*1 相当
		被覆銅管の状態、JCDA0009、JCDA0010 難燃性適合

*1 判定基準「水平に保持された幅 50 mm の試料の端部に 60 秒間接炎し、125 mm の標線表示に達するまでに燃焼が終了すること。」

3. 型番および寸法

3-1. ペアコイル (PC)

ペアコイル (PC) の型番および寸法を表-6 に示します。

表-6 ペアコイル (PC) の型番および寸法

型番	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)	
PC-2320	適合	3種	6.35	0.8	8	24	20	
			9.52	0.8		27		
PC-2420		2種	6.35	0.8		8		24
			12.70	0.8		10		34
PC-3520		2種	9.52	0.8		8		27
			15.88	1.0		10		37
PC-3620Z		2種	9.52	0.8		8	27	
			19.05	1.20		10	41	
PC-2330		3種	6.35	0.8		8	24	30
			9.52	0.8		8	27	
PC-2430		2種	6.35	0.8		8	24	
			12.70	0.8		10	34	

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は0材とする。

3-2. ペアコイル (PC-10H)

ペアコイル (PC-10H) の型番および寸法を表-7 に示します。

表-7 ペアコイル (PC-10H) の型番および寸法

型番	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)	
PC-2320-10H	適合	3種	6.35	0.8	10	28	20	
			9.52	0.8		31		
PC-2420-10H		2種	6.35	0.8		8	28	20
			12.70	0.8		10	34	
PC-3520-10H		2種	9.52	0.8		8	31	20
			15.88	1.0		10	37	
PC-3620-10H		2種	9.52	0.8		8	31	20
			19.05	1.20		10	41	

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は0材とする。

3-3. ネオコイル (NC)

ネオコイル (NC) の型番および寸法を表-8 に示します。

表-8 ネオコイル (NC) の型番および寸法

型番	国土交通省 仕様適合* JCDA0009 適合	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NC-220-S	平成 31 年版：適合 令和 4 年版：不適合	適合	3 種	6.35	0.8	8	24	20
NC-320-S			3 種	9.52	0.8		27	
NC-420	適合		2 種	12.70	0.8	10	34	
NC-520			2 種	15.88	1.0		37	
NC-620Z			2 種	19.05	1.2		41	

※液管として使用する場合のみ、国土交通省仕様に適合します。

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は 0 材とする。

3-4. ネオコイル (NC-10H)

ネオコイル (NC-10H) の型番および寸法を表-9 に示します。

表-9 ネオコイル (NC-10H) の型番および寸法

型番	国土交通省 仕様適合* JCDA0009 適合	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NC-220-10H	適合	適合	3 種	6.35	0.8	10	28	20
NC-320-10H			3 種	9.52	0.8		31	

※液管として使用する場合のみ、国土交通省仕様に適合します。

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は 0 材とする。

3-5. ネオコイル (NC-15H)

ネオコイル (NC-15H) の型番および寸法を表-10 に示します。

表-10 ネオコイル (NC-15H) の型番および寸法

型番	国土交通省 仕様適合* JCDA0009 適合	JCDA0010 適合	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NC-220-15H	適合	適合	6.35	0.8	15	38	20
NC-320-15H			9.52	0.8		41	
NC-420-15H			12.70	0.8		44	
NC-520-15H			15.88	1.0		47	

※液管として使用する場合のみ、国土交通省仕様に適合します。

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は 0 材とする

3-6. ペアコイル KHE (PC-KHE)

ペアコイル KHE (PC-KHE) の型番および寸法を表-11 に示します。

表-11 ペアコイル KHE (PC-KHE) の型番および寸法

型番	国土交通省 仕様適合 JCDA0009 適合	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
PC-2320-10H-KHE	適合	適合	3種	6.35	0.8	10	28	20
				9.52	0.8	20	51	
PC-2420-10H-KHE			2種	6.35	0.8	10	28	
				12.70	0.8	20	54	
PC-3520-10H-KHE	2種		9.52	0.8	10	31		
			15.88	1.0	20	57		
PC-2320-KHE	平成31年版：適合 令和4年版：不適合		3種	6.35	0.8	8	24	
				9.52	0.8	20	51	
PC-2420-KHE			2種	6.35	0.8	8	24	
				12.70	0.8	20	54	
PC-3520-KHE		2種	9.52	0.8	8	27		
			15.88	1.0	20	57		

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は0材とする。

3-7. ネオコイル KHE (NC-KHE)

ネオコイル KHE (NC-KHE) の型番および寸法を表-12 に示します。

表-12 ネオコイル KHE (NC-KHE) の型番および寸法

型番	国土交通省 仕様適合 JCDA0009 適合	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NC-220-KHE	適合	適合	3種	6.35	0.8	20	48	20
NC-320-KHE				9.52	0.8		51	
NC-420-KHE			2種	12.70	0.8		54	
NC-520-KHE			2種	15.88	1.0		57	
NC-620Z-KHE			2種	19.05	1.2		61	

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は0材とする。

3-8. ネオパイプ (NH)

ネオパイプ (NH) の型番および寸法を表-13 に示します。

表-13 ネオパイプ (NH) の型番および寸法

型番	国土交通省 仕様適合* JCDA0009 適合	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NH- 340N	平成 31 年版：適合 令和 4 年版：不適合	適合	3 種	9.52	0.8	8	27	4
NH- 340N-10H	適合		3 種	9.52	0.8	10	31	
NH- 440N	適合		3 種	12.70	0.8	10	34	
NH- 540N	適合		3 種	15.88	1.0		37	
NH- 640N	-		3 種	19.05	1.0		41	
NH- 640N-1.05T	適合				1.05			
NH- 740N	-		3 種	22.22	1.0		44	
NH- 740N-1.2T	適合		3 種	22.22	1.2		44	
NH- 840N	-		3 種	25.40	1.0		47	
NH- 940N			2 種	28.58	1.0		50	
NH-1040N			2 種	31.75	1.1		53	
NH-1140N			1 種	34.92	1.1		57	
NH-1240Z			2 種	38.10	1.35	60		
NH-1340A			2 種	41.28	1.45	64		
NH-1440A			2 種	44.45	1.55	66		
NH-1640E			1 種	50.80	1.4	15	83	
NH-1740E			1 種	53.98	1.5		86	

※液管として使用する場合のみ、国土交通省仕様に適合します。

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は 1/2H 材とし、片側拡管加工ありとする。

ただし、NH-1640E、NH-1740E の銅管質別は H 材とする。

3-9. ネオパイプ 2M (NH-2M)

ネオパイプ 2M (NH-2M) の型番および寸法を表-14 に示します。

表-14 ネオパイプ (NH-2M) の型番および寸法

型番	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NH- 7-2M	適合	3 種	22.22	1.0	10	44	2
NH- 8-2M		3 種	25.40	1.0		47	
NH- 9-2M		2 種	28.58	1.0		50	
NH-10-2M		2 種	31.75	1.1		53	
NH-12-2M		2 種	38.10	1.35		60	

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は 1/2H 材とする。

3-10. ネオパイプ 20H (NH-20H)

ネオパイプ 20H (NH-20H) の型番および寸法を表-15 に示します。

表-15 ネオパイプ 20H (NH-20H) の型番および寸法

型番	JCDA0010 適合	対応 冷媒	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NH- 740N-20H	適合	3種	22.22	1.0	20	64	4
NH- 840N-20H		3種	25.40	1.0		67	
NH- 940N-20H		2種	28.58	1.0		70	
NH-1040N-20H		2種	31.75	1.1		73	
NH-1240Z-20H		2種	38.10	1.35		80	

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は1/2H材とし、片側拡管加工ありとする。

3-11. ネオパイプ KHE (NH-KHE)

ネオパイプ KHE (NH-KHE) の型番および寸法を表-16 に示します。

表-16 ネオパイプ KHE (NH-KHE) の型番および寸法

型番	対応 冷媒	国土交通省 仕様適合 JCDA0009 適合	JCDA0010 適合	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NH- 340N-KHE	3種	適合	適合	9.52	0.8	20	51	4
NH- 440N-KHE	3種			12.70	0.8		54	
NH- 540N-KHE	3種			15.88	1.0		57	
NH- 640A-KHE	3種		19.05	1.05	61			
NH- 740N-KHE	3種		22.22	1.2	64			
NH- 840A-KHE	3種		25.40	1.35	67			
NH- 940A-KHE	3種		28.58	1.55	70			
NH-1040A-KHE	3種		31.75	1.7	73			
NH-1140A-KHE	3種		34.92	1.85	76			
NH-1240A-KHE	3種		38.10	2.0	80			
NH-1340A-KHE	3種		41.28	2.15	84			
NH-1440A-KHE	3種		44.45	2.3	86			
NH-1640A-KHE	3種		50.80	2.65	93			
NH-1740A-KHE	3種		53.98	2.8	96			

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は1/2H材とし、片側拡管加工ありとする。

ただし、NH-1640A-KHE, NH-1740A-KHE の銅管質別はH材とする。

3-12. ネオパイプ 2M-KHE (NH-2M-KHE)

ネオパイプ 2M-KHE (NH-2M-KHE) の型番および寸法を表-17 に示します。

表-17 ネオパイプ (NH-2M-KHE) の型番および寸法

型番	対応 冷媒	国土交通省 仕様適合 JCDA0009 適合	銅管 外径 (mm)	銅管 肉厚 (mm)	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	長さ (m)
NH- 7-2M-KHE	3 種	適合	22.22	1.2	20	64	2
NH- 8-2M-KHE	3 種		25.40	1.35		67	
NH- 9-2M-KHE	3 種		28.58	1.55		70	
NH-10-2M-KHE	3 種		31.75	1.7		73	
NH-12-2M-KHE	3 種		38.10	2		80	

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は 1/2H 材とする。

3-13. フレア配管セット SPH

フレア配管セット SPH の仕様を表-18 に、条長および付属品を表-19 に示します。

表-18 フレア配管セット SPH の仕様

品名	対応 冷媒	銅管外径 (mm)	銅管肉厚 (mm)	保温材厚 (mm)	保温材外径 (mm)	フレア加工
SPH-F23	2種	6.35	0.8	8	24	両端フレア加工済み フレアナット付き
SPH-F23-V3		9.52	0.8	8	27	
SPH-23-C	2種	6.35	0.8	8	24	
SPH-F24		12.70	0.8	10	34	

(注) 上記被覆銅管の銅管質別は0材とする。

表-19 フレア配管セット SPH の条長およびT付属品

型番	コイル 条長 (m)	付属品							
		ウォール キャップ UWC-60 (個)	非粘着 テープ 50mm×18m (巻)	粘着 テープ 19mm×5m (巻)	片サドル KS-20 (※KS-24) (個)	木ビス φ3.5× 25mm (本)	シール パテ 200g (個)	ドレン ホース 14φ (m)	VVF ケーブル 2.0mm×3C (m)
SPH-F233	3	1	1	1	3	5	1	3	-
SPH-F233.5	3.5	1	1	1	4	5	1	3	-
SPH-F234	4	1	1	1	4	5	1	3	-
SPH-F235	5	1	1	1	5	5	1	3	-
SPH-F237	7	1	2	1	7	10	1	3	-
SPH-F233-V3	3	1	1	1	3	5	1	3	4.45
SPH-F233.5-V3	3.5	1	1	1	4	5	1	3	4.95
SPH-F234-V3	4	1	1	1	4	5	1	3	5.45
SPH-F235-V3	5	1	1	1	5	5	1	3	6.45
SPH-F237-V3	7	1	2	1	7	10	1	3	8.45
SPH-233-C	3	-	-	-	-	-	-	-	-
SPH-233.5-C	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-
SPH-234-C	4	-	-	-	-	-	-	-	-
SPH-235-C	5	-	-	-	-	-	-	-	-
SPH-236-C	6	-	-	-	-	-	-	-	-
SPH-237-C	7	-	-	-	-	-	-	-	-
SPH-F243	3	1	1	1	3※	5	1	3	-
SPH-F244	4	1	1	1	4※	5	1	3	-
SPH-F245	5	1	1	1	5※	5	1	3	-
SPH-F247	7	1	2	1	7※	10	1	3	-

●ゴミ袋同梱 (材質: HDPE 高密度ポリエチレン)

4. 製品重量

被覆銅管の製品重量（m重量）を表-20に示します。

表-20 被覆銅管の製品重量（m重量）

銅管仕様		製品重量（kg/m）※1		
銅管外径	銅管肉厚	保温材厚 10mm	保温材厚 20mm	保温材厚 15mm
6.35	0.8	0.14※2	0.18	0.16
9.52	0.8	0.21※2	0.26	0.24
12.70	0.8	0.29	0.34	0.31
15.88	1.0	0.45	0.49	0.47
19.05	1.0	0.54	—	—
	1.05	0.56	0.61	
	1.2	0.63	0.68	
22.22	1.0	0.63	0.68	
	1.2	0.74	0.80	
25.40	1.0	0.72	0.78	
	1.35	—	1.01	
28.58	1.0	0.81	0.88	
	1.55	—	1.28	
31.75	1.1	0.99	1.05	
	1.7	—	1.54	
34.92	1.1	1.09	1.16	
	1.85	—	1.83	
38.10	1.35	1.46	1.51	
	2.0	—	2.15	
41.28	1.45	1.68	1.75	
	2.15	—	2.49	
44.45	1.55	1.92	2.00	
	2.3	—	2.86	
50.80	1.4	—	2.07	2.04
	2.65	—	3.73	—
53.98	1.5	—	—	2.32
	2.8	—	4.18	—

※1・・・表中数値は理論値による計算値であり、実測値ではありません。

※2・・・保温材厚 8mm も同じ値となります。

以上